

2310

ADHESIVO PARA LÁMINAS VINÍLICAS CON RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO



Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

1. DESCRIPCIÓN

El adhesivo 2310 de ROBERTS® está formulado con la pegajosidad deseada y el tiempo de trabajo flexible para instalar láminas vinílicas con respaldo de fibra de vidrio, loseta vinílica de lujo de formato pequeño (de hasta 12" x 12" o 30.5 cm x 30.5 cm) y losetas de alfombra modular en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.

Características y beneficios

- Métodos de aplicación permanentes (asentado en húmedo) o despegable (pegajosidad total)
- Sensible a la presión; permanece pegajoso
- Control de la humedad en un rango de hasta 8 lb (3.6 kg) de emisión de vapor de humedad (MVER) y 85 % de humedad relativa (HR)
- Cobertura de hasta 240 ft²/gal (5.9 m²/l)
- Uso comercial y residencial
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

Tipos de pisos aprobados

Lámina vinílica con respaldo de fibra de vidrio

Losetas vinílicas de lujo (LVT) de formato pequeño (de hasta 12" x 12" o 30.5 cm x 30.5 cm)

Alfombra modular con respaldo vinílico

Sustratos aprobados

Concreto

Madera contrachapada de grado APA

Terrazzo

Para pisos y contrapisos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294 (EE. UU.)

Llana recomendada y tasa de cobertura*

1/16" x 1/16" x 1/16" (1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm) de dentada cuadrada

Pisos (sustrato poroso): Lámina vinílica con respaldo de fibra de vidrio, loseta vinílica de lujo y alfombra modular.
Cobertura: 125-185 ft² por galón (15.7-17.1 m² por 3.78 l)

1/16" x 1/32" x 1/32" (1.5 mm x 0.79 mm x 0.79 mm) con dentada en "U"

Pisos (sustrato no poroso): Lámina vinílica con respaldo de fibra de vidrio, loseta vinílica de lujo y alfombra modular.
Cobertura: 220-240 ft² por galón (20.4-22.2 m² por 3.78 l)

*NOTA: Las dentadas de las llanas mencionadas son las recomendadas generalmente para el tipo de piso que se instalará y se incluyen a modo orientativo. Las tasas de cobertura varían según el tipo de llana, el sustrato y las condiciones de instalación. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de llanas.



VIDA ÚTIL
2 AÑOS



GARANTÍA
DE POR VIDA*

*La garantía de por vida se aplica únicamente a instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados por la industria.



2. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto :	Adhesivo sensible a la presión (PSA) acrílico
Color:	Beige
Olor:	Muy suave, no ofensivo
Tiempo abierto:	Hasta 25 minutos
Tiempo de trabajo:	Hasta 45 minutos El tiempo de preparación variará levemente según la temperatura y la porosidad del sustrato.
Tiempo de curado :	Entre 24 y 48 horas
Tránsito :	Residencial: 60 minutos (PSA) 12 horas (semihúmedo) Comercial: 6 horas Cargas rodantes: N/C
pH:	No debe ser mayor a 9
Vida útil :	2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere dilución.
Almacenamiento:	Protéjalo contra el congelamiento
COV :	<1 g/L

3. INSTRUCCIONES

Limitaciones

- Solo para instalaciones interiores

Preparation

El sustrato de concreto debe estar seco (dentro del rango aprobado de tolerancia a la humedad tanto del piso como del adhesivo). Los subsuelos deben estar limpios, estar sólidos desde el punto de vista estructural y estar dentro de los niveles de tolerancia del fabricante. Todos los sustratos deben estar libres de sustancias que puedan inhibir la unión del adhesivo o el rendimiento del piso o su instalación. Se deben reparar de forma adecuada todas las grietas, desportillados, huecos, juntas o puntos elevados del sustrato. Los componentes del parchado deben ser adecuados para la aplicación, estar fabricados a base de cemento y polímeros modificados, y aplicarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instalación

Se debe mantener una temperatura y una humedad ambiente relativa estables (entre 65 °F y 85 °F [18 °C y 29 °C], y de entre el 30% y el 50% de HR, respectivamente) antes, durante y después de la instalación. Se deben seguir todos los estándares de la industria y las recomendaciones del fabricante para la uniformidad, aclimatación y aplicación de todos los materiales del piso. Marque una línea de tiza o cuadrícula antes de la instalación. Se recomienda esparcir e instalar en un cuarto del área por vez, o el área entera, ya que el campo adhesivo estará completamente seco antes de aplicar las losetas de composición vinílica. Se debe esparcir el adhesivo de manera uniforme sobre el sustrato usando una llana (consulte el panel de llanas para recomendaciones). Los extremos de la llana con el adhesivo deben estar bien definidos, ser uniformes y lograr una cobertura completa del sustrato. Observe la indicación del tiempo que el producto puede permanecer abierto. Cuando instale productos de láminas con respaldo de fieltro (sobre sustratos porosos ÚNICAMENTE): coloque el piso sobre el adhesivo semihúmedo y asegúrese de que el adhesivo se transfiera a la parte posterior del piso para una adhesión permanente. Cuando instale sobre sustrato no poroso: SIEMPRE permita que el adhesivo se seque por completo y quede pegajoso al tacto sin transferencia. Cuando el adhesivo se haya secado lo suficiente, instale el piso sobre este. Después de la instalación sobre el piso, pase sobre este un rodillo pesado según las pautas específicas del fabricante. Después de la instalación, evite transitar sobre el piso y mover objetos pesados durante 24-48 horas para que el adhesivo se seque adecuadamente.

Limpieza

Adhesivo fresco: con agua tibia con jabón y un trapo limpio.

Adhesivo seco: cantidad moderada de solventes minerales con un trapo de algodón limpio. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

4. DISPONIBILIDAD



Balde de plástico de 4 gal (15 l)	2310-4	075378231042
Balde de plástico de 1 gal (3.78 l)	2310-1	075378231011



5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. **La garantía de por vida solo aplica a las instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados.** Para consultar la información completa sobre la garantía, visite robertsconsolidated.com o llame al (866) 435-8665.

6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos.

