

3000

MULTIUSOS

Alfombra y láminas vinílicas con respaldo de fieltro, residenciales y comerciales



1. DESCRIPCIÓN

El adhesivo **MULTIUSOS 3000 DE ROBERTS®** es un adhesivo de calidad industrial formulado para la instalación de la mayoría de los tipos de alfombras y láminas vinílicas con respaldo de fieltro comerciales. Formulado con más tiempo abierto para una colocación óptima de pisos vinílicos con respaldo de fieltro y adhesión desarrollada para la instalación de alfombras con respaldo rígido.

Características y beneficios

- Fórmula versátil con poco olor y bajo contenido de COV
- Más tiempo para estar abierto para un posicionamiento óptimo
- Control de la humedad en un rango de hasta 5 lb (2.3 kg) de emisión de vapor de humedad (MVER) y 80 % de humedad relativa (HR)
- Cobertura de hasta 180 ft²/gal (16.7 m²/3.78 l)
- Uso comercial y residencial
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

Tipos de pisos aprobados

- Alfombra comercial y residencial
- Lámina vinílica con respaldo de fieltro

Respaldos (suaves y rugosos)

- Único
- Actionbac®
- Yute
- Polipropileno
- Poliuretano

Sustratos aprobados

- Concreto
- Madera contrachapada de grado APA
- Tablero de virutas orientadas (OSB) levemente con arena
- Terrazzo

Para pisos y contrapisos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294.



VIDA ÚTIL
2 AÑOS



GARANTÍA
DE POR VIDA**

**La garantía de por vida se aplica únicamente a instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados por la industria.

Llana recomendada y tasa de cobertura*

1/8" x 1/8" x 1/16" (3 mm x 3 mm x 1.5 mm) con dentada en "V"
Pisos (sustrato poroso): Respaldos de alfombras: (tejidos y polipropileno)
Cobertura: 90-110 ft² por galón (8.3-10.2 m² por 3.78 l)

1/16" x 1/16" x 1/16" (1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm) de dentada cuadrada
Pisos (sustrato poroso): Respaldos de alfombras: (no tejidos, células cerradas y Enhancer)
Cobertura: 65-75 ft² por galón (6.6-9.5 m² por 3.78 l)

1/16" x 1/16" x 3/32" (1.5 mm x 1.5 mm x 2.3 mm) con dentada en "U"
Pisos (sustrato poroso): Lámina vinílica con respaldo de fieltro
Cobertura: 160-180 ft² por galón (14.8-16.7 m² por 3.78 l)

Para alfombras de fibra natural, vea la tabla adicional en la página 2.

** NOTA: Las dentadas de las llanas mencionadas son las recomendadas generalmente para el tipo de piso que se instalará y se incluyen a modo orientativo. Las tasas de cobertura varían según el tipo de llana, el sustrato y las condiciones de instalación. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de llanas.*



Llana recomendada para la instalación de alfombras de fibra natural*

Método	Respaldo de alfombra	Dimensiones de la llana	Muesca
Adhesión directa	(suaves y rugosos)	1/8" x 1/8" x 1/8"	U

Método	Dimensiones de la llana	Muesca	
Adhesión doble	Entre el piso y el acolchado	1/16" x 1/16" x 1/16"	CD
	Entre acolchado y alfombra (suave)	1/8" x 1/16" x 1/8"	U
	Entre el acolchado y la alfombra (respaldo rugoso)	1/8" x 3/16" x 1/8"	U

*Según las pautas de la asociación de la industria.

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto :	Látex SBR (caucho estireno butadieno)
Color:	Bronceado
Olor:	Muy suave, no ofensivo
Tiempo abierto :	Hasta 60 minutos
Tiempo de trabajo :	Hasta 90 minutos El tiempo de preparación variará levemente según la temperatura y la porosidad del sustrato.
Tiempo de curado :	24 horas
Tránsito :	Residencial: 12 horas Comercial: 24 horas Cargas rodantes: N/C
MVER:	5 lb (2.3 kg) o menos (ASTM F1869)/80 % de HR o menos (ASTM F2170)
pH:	No debe ser mayor a 9
Vida útil :	2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere ser diluido
Almacenamiento :	Evitar el congelamiento
COV :	<1 g/L

3. INSTRUCCIONES

Limitaciones

- Solo para instalaciones interiores
- No use este adhesivo para productos vinílicos puros o de respaldo vinílico

Preparación

Los contrapisos deben estar estructuralmente fuertes, secos, lisos, planos ($\leq 3/16"$ dentro de 10' / ≤ 0.5 cm dentro de 3 m), nivelados y sin exceso de humedad o álcali y todo contaminante (aceite, desechos, pintura, selladores, residuos de adhesivos, etc.) que pueda inhibir la adherencia del adhesivo o el rendimiento del piso y su instalación. Debe reparar adecuadamente todas las grietas, huecos, agujeros, juntas, elevaciones e irregularidades del sustrato. Los componentes del parchado deben ser adecuados para la aplicación, estar fabricados a base de cemento y polímeros modificados, y aplicarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instalación

Los materiales y la temperatura del área deben estar entre 65-95 °F (18-35 °C) con una HR máxima del 65 % durante 48 horas, antes y durante la instalación, así como también durante las 72 horas posteriores. Incrementos o disminuciones grandes de la temperatura o la humedad pueden afectar el piso y el rendimiento de la instalación. Levante una esquina con frecuencia para garantizar una cobertura total del adhesivo en el respaldo del piso y del sustrato para garantizar una adhesión sin vacíos. Esparza el adhesivo de manera uniforme. Las crestas del adhesivo deben tener una altura suficiente para lograr una cobertura total del sustrato y la parte posterior del piso. Coloque el piso en el adhesivo mientras este aún está fresco.

Limpieza

Adhesivo fresco: con agua tibia con jabón y un trapo limpio.

Adhesivo seco: cantidad moderada de solventes minerales con un trapo de algodón limpio. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO..

4. DISPONIBILIDAD

E.U.A.

Balde de plástico de 4 gal (15 l)	3000-4	075378300045
Balde de plástico de 1 gal (3.78 l)	3000-1	075378300014



5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. **La garantía de por vida solo aplica a las instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados.** Para consultar la información completa sobre la garantía, visite robertsconsolidated.com o llame al (866) 435-8665.

6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos.



made in USA

ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company.

H2224 12277



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (706) 277-5294
robertsconsolidated.com

marcas de calidad de
QEP