

# 3300

## ALTO RENDIMIENTO MULTIUSOS

Alfombra y láminas vinílicas con respaldo de fieltro, residenciales y comerciales



Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

### 1. DESCRIPCIÓN

El ADHESIVO MULTIUSO DE ALTO RENDIMIENTO 3300 de ROBERTS® es un adhesivo con alto contenido de sólidos formulado para la instalación de alfombras comerciales difíciles de adherir y la mayoría de los tipos de pisos resilientes con respaldo de fieltro. Proporciona un fuerte agarre directo para menos burbujas y enroscado.

#### Características y beneficios

- Alto contenido de sólidos (70-73 %) para las instalaciones más demandantes
- Control de la humedad en un rango de hasta 8 lb (3.6 kg) MVER (rango de emisión de vapor de humedad) y 85% de HR (humedad relativa)
- Reposicionable con excelentes propiedades para volver a adherir
- Cobertura de hasta 180 ft<sup>2</sup>/gal (16.7 m<sup>2</sup>/3.78 l)
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

#### Tipos de pisos aprobados

Alfombra comercial y residencial  
Lámina vinílica con respaldo de fieltro  
Contrapiso de corcho acústico

#### Respaldos (suaves y rugosos)

Único  
Actionbac®  
Yute

Polipropileno y poliuretano

#### Sustratos aprobados

Concreto y hormigón de yeso imprimado  
Madera contrachapada de grado CANPLY/APA

Terrazzo

VCT (debidamente preparado)

Para pisos y respaldos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294 (EE. UU.) y al (905) 791-4444 (CANADÁ).

#### Llana recomendada y tasa de cobertura\*

**1/8" x 1/8" x 1/16" (3 mm x 3 mm x 1.5 mm) con dentada en "V"**

Pisos (sustrato poroso): Respaldos de alfombras: (tejidos y polipropileno)

Cobertura: 90-110 ft<sup>2</sup> por galón ( 8.3-10.2 m<sup>2</sup> por cada 3.78 l)

**1/16" x 1/16" x 1/16" (1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm) de dentada cuadrada**

Pisos (sustrato poroso): Respaldos de alfombras: (no tejidos, células cerradas y Enhancer)

Cobertura: 65-75 ft<sup>2</sup> por galón (6.6-9.5 m<sup>2</sup> por cada 3.78 l)

**1/16" x 1/16" x 3/32" (1.5 mm x 1.5 mm x 2.3 mm) con dentada en "U"**

Pisos (sustrato poroso): Lámina vinílica con respaldo de fieltro  
Cobertura: 160-180 ft<sup>2</sup> por galón (14.8-16.7 m<sup>2</sup> por cada 3.78 l)

**Para alfombras de fibra natural, vea la tabla adicional en la página 2.**

\*NOTA: Las dentadas de las llanas mencionadas son las que generalmente se recomiendan para el tipo de piso que se instalará, y se incluyen a modo orientativo. Las tasas de cobertura varían según el tipo de llana, el sustrato y las condiciones de instalación. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de llanas



ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS  
70-73%



VIDA ÚTIL  
2 AÑOS



GARANTÍA  
DE POR VIDA\*\*

\*\*La garantía de por vida se aplica únicamente a instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados por la industria.



Artículos de Canadá mostrados

### Llana recomendada para la instalación de alfombras de fibra natural\*

Método	Respaldo de alfombra	Dimensiones de la llana	Muesca
Adhesión directa	(suaves y rugosos)	1/8" x 1/8" x 1/8"	U

Método	Dimensiones de la llana	Muesca	
Adhesión doble	Entre el piso y el acolchado	1/16" x 1/16" x 1/16"	CD
	Entre acolchado y alfombra (suave)	1/8" x 1/16" x 1/8"	U
	Entre el acolchado y la alfombra (respaldo rugoso)	1/8" x 3/16" x 1/8"	U

\*Según las pautas de la asociación de la industria.

## 2. INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Tipo de producto :</b>	Látex SBR (caucho estireno butadieno)
<b>Color:</b>	Beige
<b>Olor:</b>	Suave, no ofensivo
<b>Tiempo abierto :</b>	Hasta 30 minutos
<b>Tiempo de trabajo :</b>	Hasta 60 minutos El tiempo de preparación variará levemente según la temperatura y la porosidad del sustrato.
<b>Tiempo de curado :</b>	24 horas
<b>Tránsito :</b>	Residencial: 12 horas Comercial: 24 horas Cargas rodantes: N/C
<b>MVER:</b>	8 lb (3.6 kg) o menos (ASTM F1869) / 85% de HR o menos (ASTM F2170)
<b>pH:</b>	No debe ser mayor a 10
<b>Vida útil :</b>	2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere ser diluido
<b>Almacenamiento :</b>	Evitar el congelamiento
<b>COV :</b>	<1 g/L

## 3. INSTRUCCIONES

### Limitations

- Solo para instalaciones interiores
- No use este adhesivo con productos vinílicos puros o de respaldo vinílico
- No se recomienda que el corcho acabado tenga una superficie desgastada o un respaldo vinílico
- No se recomienda que se instale corcho como superficie final del piso

## Preparación

Los contrapisos deben estar estructuralmente fuertes, secos, lisos, planos ( $\leq 3/16"$  dentro de 10' /  $\leq 0.5$  cm dentro de 3 m), nivelados y sin exceso de humedad o álcali y todo contaminante (aceite, desechos, pintura, selladores, residuos de adhesivos, etc.) que pueda inhibir la adherencia del adhesivo o el rendimiento del piso y su instalación. Debe reparar adecuadamente todas las grietas, huecos, agujeros, juntas, elevaciones e irregularidades del sustrato. Los componentes del parchado deben ser adecuados para la aplicación, estar fabricados a base de cemento y polímeros modificados, y aplicarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

## Instalación

Los materiales y la temperatura del área deben estar entre 65-95 °F (18-35 °C) con una HR máxima del 65 % durante 48 horas, antes y durante la instalación, así como también durante las 72 horas posteriores. Incrementos o disminuciones grandes de la temperatura o la humedad pueden afectar el piso y el rendimiento de la instalación. Levante una esquina con frecuencia para garantizar una cobertura total del adhesivo en el respaldo del piso y del sustrato para garantizar una adhesión sin vacíos. Esparza el adhesivo de manera uniforme. Las crestas del adhesivo deben tener una altura suficiente para lograr una cobertura total del sustrato y la parte posterior del piso. Coloque el piso en el adhesivo mientras este aún está fresco.

## Limpieza

**Adhesivo fresco:** con agua tibia con jabón y un trapo limpio.

**Adhesivo seco:** cantidad moderada de solventes minerales con un trapo de algodón limpio. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

## 4. DISPONIBILIDAD



Balde de plástico de 4 gal (15 l)	3300-4	075378330042
-----------------------------------	--------	--------------



Balde de plástico de 18.9 l	3300RB020	075378330059
Balde de plástico de 15.4 l	3300RB015	075378330042
Balde de plástico de 3.78 l	3300RB004	075378330110
Balde de plástico de 946 mL	3300RB001	075378330103



## 5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. **La garantía de por vida solo aplica a las instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados.** Para consultar la información completa sobre la garantía, visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com), [robertsconsolidated.com/ca](http://robertsconsolidated.com/ca) o llame al (866) 435-8665.

## 6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos o al (905) 791-4444 en Canadá.



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company

\*\* Nota: Solo los productos fabricados en EE. UU. tienen certificación FloorScore

H0525 12282



**Roberts Consolidated Industries, Inc.**  
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721  
Servicio al Cliente : (866) 435-8665  
Servicio Técnico : (706) 277-5294  
[robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com)



**Roberts Company Canada, Ltd.**  
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4  
Servicio al Cliente : (866) 435-8665  
Servicio Técnico : (905) 791-4444  
[robertsconsolidated.com/ca](http://robertsconsolidated.com/ca)

